

Ottocoll P86

# OTTO CHEMIE

## Þéttiefni - Límeefni



Eigum til á lager eftirfarandi :

Vörunr. Litur Magn í ks.  
310 ml túpa.

OT-7086400 Glært 20 stk.

### P86 - Urethan lím

#### Notkunarvið:

- Límið er sérstaklega framleitt til nota við hellusteina, málm eða ál glugga og hurða samsetningar.
- Ætlað í hornasamskeyti til límingar og þéttingar.

#### Tæknilegir eiginleikar:

- Hágæða, einþátta urethan lím sem þornar við raka andrúmsloftsins.
- Límið hefur sérstaklega mikla viðloðun við ál og járn.
- Límið lekur ekki og hefur opinn tíma allt að 20 mínútur, fer eftir hita og rakastigi.
- Límið þenur sig örllítið meðan það þornar.
- Eykur rúmmál sitt þannig að það fyllir vel allar rifur og holrúm.
- Mjög góð viðloðun við ógrunnað ál.
- Kremkennt ástand límsins liðkar fyrir samsetningu eininga.
- Togþol hefur verið prófað við : "Institut für Fenstertechnik e.V. (i.f.t.) Rosenheim, Germany, test report No. 509 19381/1 of 02.12.1997"
- Togþol, eftir 7 daga þornun, 14.000 N.
- Lyktarlaust eftir þornun.
- Yfirmálanlegt og slípanlegt eftir þornun.
- Tærir ekki málma.
- Sílikon- og leysiefna laust.
- Hitapól eftir þornun; í langan tíma +80°C í stuttann tíma +100°C.

#### Vinnsla og notkun:

- Hægt að stytta þurrk tíma með því að úða örllitlu vatni á fletina sem á að líma.
- Opinn tími á lími er allt að 20 mín. við 23°C og 50% raka.

#### Aðrar upplýsingar:

- Geymist á þurrum og svölum stað, geymsluhitastig fari alls ekki yfir + 30°C.
- Geymslutími við 20°C og 50% raka er; í túpu / poka 12 mánuðir.

# JARN&GLER

Járn & Gler ehf. Skútuvogur 1h. 104 Reykjavík Sími: 58 58 900 Fax: 58 58 901  
Tölvupóstur: [jarngler@jarngler.is](mailto:jarngler@jarngler.is)